

FLEX PASTALIJM ECO COLLE EN PÂTE FLEX ECO



NL ECO-VRIENDELIJKE GECERTIFISEERDE MINERALE LIJM KLAAR VOOR GEBRUIK, VOOR HET VERLIJMEN MET GROTE KLEEFKRACHT, NIHILE VERTICALE VERSCHUIVING EN MET VERVORMBARE EIGENSCHAPPEN. IDEAAL VOOR GREENBUILDING. OPLOSMIDDELVRIJ EN MET ZEER LAGE EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN. MILIEUVRIENDELIJK EN VEILIG VOOR DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKERS.

- **• GEBRUIKSVRIENDELIJK**
- **• GROTE ELASTICITEIT VOOR HET VERLIJMEN OVER FLEXIBELE OF VERVORMBARE ONDERGRONDEN**

FR ADHÉSIF ORGANIQUE MINÉRAL CERTIFIÉ, ÉCO-COMPATIBLE PRÊT À L'EMPLOI POUR LA POSE À ADHÉRENCE ÉLEVÉE, GLISSEMENT VERTICAL NUL ET DÉFORMATION ÉLEVÉE, IDÉAL DANS LE GREENBUILDING. EXEMPT DE SOLVANTS À TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES. RESPECTE L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DES OPÉRATEURS.

- **• FACILE À UTILISER**
- **• HAUTE ÉLASTICITÉ POUR SUPPORTS FLEXIBLES OU DÉFORMABLES**

DE ZERTIFIZIERTER ORGANISCHER MINERALISCHER KLEBSTOFF, UMWELTFREUNDLICH, GEBRAUCHSFERTIG, FÜR DAS VERLEGEN MIT HOHER HAFTUNG, ELASTIZITÄT UND STANDFESTIGKEIT. IDEAL FÜR GREENBUILDING. LÖSEMITTELFREI, SEHR GERINGE EMISSIONEN AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN SUBSTANZEN. SCHONT DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DER ANWENDER.

- **• LEICHT AUFZUTRAGEN**
- **• HOHE ELASTIZITÄT AUF FLEXIBLEN ODER VERFORMBAREN UNTERGRÜNDE**

IT ADESIVO ORGANICO MINERALE CERTIFICATO, ECO-COMPATIBILE PRONTO ALL'USO PER LA POSA AD ELEVATA ADESIONE, SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO ED ELEVATA DEFORMAZIONE, IDEALE NEL GREENBUILDING. ESENTE DA SOLVENTI A BASSISSIME EMISSIONI DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI. RISPETTA L'AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI OPERATORI.

- **• FACILE DA USARE**
- **• ELEVATA ELASTICITÀ PER FONDI FLESSIBILI O DEFORMABILI**

GEREEDSCHAP
OUTILS
WERKZEUGE
ATTREZZI

getande lijmkam
spatule dentée
Zahnspachtel
spatola dentata

REINIGEN
NETTOYAGE
REINIGUNG
PULIZIA

water
eau
Wasser
acqua

WACHTTIJD VOEGEN
ATTENTE POUR LE JOINTOIEMENT
WARTEZEIT VOR DEM VERFUGEN
ATTESA STUCCATURA

≈ 12 h

wand
murs
Wand
parete

≈ 24 h


vloer
sols
Boden
pavimento

HOUDBAARHEID
CONSERVATION
LAGERFÄHIGKEIT
CONSERVAZIONE

12 maanden
mois
Monate
mesi

20 kg → 6-8 m²
2,5-3,5 kg/m²

20 kg



**TOEPASSINGSGBIEDEN:
DOMAINE D'EMPLOI:**

Ideaal voor op absorberende ondergronden op gipsbasis of van anhydriet zonder gebruik van een primer. Voor de verlijming van keramische tegels met absorberende rug op de vloer en aan de muur, binnen, op cementbasis ondergronden.

Idéal sur supports absorbants à base de plâtre et anhydrite sans primaire. Adapté pour la pose de carreaux céramiques absorbants sur supports à base de ciment intérieurs, au mur et au sol.

**ANWENDUNGSBEREICH:
CAMPI DI APPLICAZIONE:**

Ideal auf saugenden Gips- oder Calciumsulfatuntergründen ohne Grundierung. Geeignet für das Verlegen von saugenden keramischen Fliesen auf zementären Untergründen im Innenbereich an Boden und Wand.

Ideale su fondi assorbenti a base gesso e anidrite senza l'impiego di primer. Idoneo per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti su supporti cementizi interni a parete e pavimento.



**VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
PRÉPARATION DES SUPPORTS:**

De ondergronden moeten stofvrij, droog, compact en stabiel zijn. Verwijder alle hars-, olie- en vetsporen met behulp van specifieke producten.

Les supports doivent être exempts de poussière, secs, compacts et stables. Sur anciens carrelages, éliminer toute trace de cire, huile ou graisse à l'aide de produits spécifiques.

**VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:**

Die Untergründe müssen sauber, staubfrei, kompakt und stabil sein. Alle Spuren von Wachs, Öl und Fett sind mit Spezialprodukten zu entfernen.

I supporti devono essere puliti da polvere, asciutti, compatti e stabili. Eliminare tutte le tracce di cere, oli e grassi con prodotti specifici.




**VOORBEREIDEN VAN HET PRODUCT:
PRÉPARATION DU MÉLANGE:**

Kant en klaar. Vóór gebruik doorroeren. Prêt à l'emploi. Mélanger avant l'emploi.

**ZUBEREITUNG DER MASSE:
PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:**

Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch aufrühren. Pronto all'uso. Mescolare prima dell'uso.



**AANBRENGEN:
APPLICATION:**

Aanbrengen vanaf +5 °C tot +35 °C met gepaste getande lijmkam, en de tegels verlijmen voordat de lijm begint met uitharden. Controleer de hechting regelmatig op de achterkant van de tegel.

Appliquer de +5 °C à +35 °C avec une spatule dentée adaptée et poser les carreaux avant que la colle ne forme une pellicule superficielle. Vérifier régulièrement l'adhérence sur l'ensemble du dos du carreau.

**ANWENDUNG:
APPLICAZIONE:**

Von +5 °C bis +35 °C mit geeigneter Zahnspachtel auftragen und die Fliesen verlegen bevor sich ein Film an der Oberfläche bildet. Regelmäßig prüfen, dass die Haftung auf der gesamten Fliesenrückseite gegeben ist.

Applicare da +5 °C a +35 °C con idonea spatola dentata e posare le piastrelle prima che l'adesivo formi una pellicola superficiale. Verificare regolarmente l'adesione su tutto il retro della piastrella.



**TECHNISCHE GEGEVENS:
DONNÉES TECHNIQUES:**

Open tijd ≥ 30 min. Ingebruiknaam na ≈ 7 dagen. Houdbaarheid ≈ 12 maanden in originele verpakking. Niet vorstbestendig. Rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat isothiazolinone mengeling. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Temps ouvert ≥ 30 min. Mise en service ≈ 7 jours. Conservation ≈ 12 mois dans l'emballage d'origine. Craint le gel. Éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient mélange de isothiazolinones. Peut produire une réaction allergique.

**TECHNISCHE DATEN:
DATI TECNICI:**

Klebeoffene Zeit ≥ 30 Min. Inbetriebnahme ≈ 7 Tage. Lagerfähigkeit ≈ 12 Monate in der Originalverpackung. Frostfrei, kühl und trocken lagern.


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält Isothiazolinderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. GISCODE D1

Tempo aperto ≥ 30 min. Messa in servizio ≈ 7 gg. Conservazione ≈ 12 mesi in confezione originale. Teme il gelo. Evitare insolazione diretta e fonti di calore.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene isotiazolinone derivati. Può provocare una reazione allergica.



CE 1599 0407	KERAKOLL S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com
	16 DoP n° 0349 EN 12004:2007+A1:2012 FLEX PASTALIJM ECO - COLLE EN PÂTE FLEX ECO Improved dispersion adhesive for all internal and external tiling
Reaction to fire	Class A2-s1
Bond strength, as: initial tensile adhesion strength	≥ 1,0 N/mm ²
Durability, for: shear adhesion strength after heat ageing shear adhesion strength at elevated temperatures shear adhesion strength after water immersion	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²
Release of dangerous substances	See SDS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

