

Producttype:

Gemelamineerde Plaat

Normverwijzing:

EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen - Melamineplaten voor gebruik in interieur - Definities, vereisten en classificatie

Geproduceerd te:

Breestraat 4, B-8710 Wielsbeke
 Ingelmunstersteenweg 299, B-8780 Oostrozebeke
 Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem
 België

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm) 6 mm – 38 mm
Diktetolerantie t.o.v. nominale waarde	mm	EN 14322-tabel 1	± 0,3
Diktetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	t _{max} -t _{min} ≤ 0,6
Lengtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Breedtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Vlakheid	mm/Lm	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Beschadiging : 4 zijden	mm	EN 14322-tabel 1	< 10
Oppervlaktefouten (punten)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Oppervlaktefouten (lijnen)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 20
Weerstand tegen krassen (krasvastheid)	N	EN 14322-tabel 1	≥ 1,5
Weerstand tegen vlekken	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3
Weerstand tegen barsten	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3

(1) Gelieve bij eerste gebruik steeds stalen te valideren en te testen bij het uitwerken van meubel. UNILIN kan geen perfecte kleurovereenkomst garanderen tussen HPL, melamineplaat en kantenband en kan bijgevolg geen klacht aanvaarden op de MST structuur.

Informatieve eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm) 6 mm – 38 mm
Emissieclassificatie Frankrijk	Klasse	ISO 16000-6	A
AgBB emissienormering Duistland	-	ISO 16000-6	√

Versiedatum:
01-10-2021

P.F. Verbeek

16-11-2021