



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **ALK-xxxx**

Description	Huile alkyde.	
Domaine d'application	Huile pour l'industrie du bois.	
Propriété	Bon résistance à l'usure. Bonne adhérence. Résistance raisonnable aux produits à usage domestique normales. Jaunissant. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide transparent ou teinté
	Brillance	: mat
	Densité	: ca 0.90 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 15 min : recouvrable : ca 24 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDG-0008
	Nettoyage	: VDX-0003
	Rendement	: théorique : 15 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique, brosse/rouleau, chiffon (important : coton peut réagir avec certains matériaux secs. Il est donc conseillé de rincer le chiffon soigneusement avec de l'eau et de mettre le chiffon après à l'extérieur).	

Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 650 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.